

Stránka číslo: 01

<b>Složení</b>	Modifikované tužidlo na bázi aduktu cykloalifatického aminu a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice.							
<b>Vlastnosti a použití</b>	Tužidlo je určeno výhradně k vytvrzování epoxidové dvousložkové barvy EPOLEX BARVA NA PODLAHY S2380. Tužidlo se vyznačuje výbornou chemickou i mechanickou odolností a přispívá k dobrým adhezním vlastnostem vytvrzené nátěrové hmoty. <b>Tužící poměr:</b> 100 hmotnostních dílů EPOLEX BARVA NA PODLAHY S2380 : 25 hmotnostních dílů EPOLEX TUŽIDLO S7380. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je 45 minut. Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti natužené směsi.							
<b>Parametry tužidla</b>	<table border="1"> <tr> <td>Viskozita</td> <td>200-500 mPa.s / 25 °C</td> </tr> <tr> <td>Bod vzplanutí</td> <td>130 °C</td> </tr> <tr> <td>Hustota</td> <td>950-1050 kg/m<sup>3</sup></td> </tr> </table>		Viskozita	200-500 mPa.s / 25 °C	Bod vzplanutí	130 °C	Hustota	950-1050 kg/m <sup>3</sup>
Viskozita	200-500 mPa.s / 25 °C							
Bod vzplanutí	130 °C							
Hustota	950-1050 kg/m <sup>3</sup>							
<b>VOC, TOC</b>	<table border="1"> <tr> <td>VOC: 0,22 kg/kg tužidla</td> <td>TOC: 0,17 kg/kg tužidla</td> </tr> </table>		VOC: 0,22 kg/kg tužidla	TOC: 0,17 kg/kg tužidla				
VOC: 0,22 kg/kg tužidla	TOC: 0,17 kg/kg tužidla							
<b>Manipulace</b>	<p>Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznáme s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště.</p> <p><b>Výrobek má žíravé účinky, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.</b> Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře. Dbejte pokynů pro první pomoc uvedených v bezpečnostním listu.</p>							
<b>Skladovatelnost</b>	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Nehořlavá kapalina.							
<b>Balení</b>	1 kg							
<b>Likvidace obalů a odpadů</b>	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.							

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.