



Detail produktu

EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Farba je určená pre základné nátery kovov, náterové systémy. Zaisťuje jeho dokonalú priľnavosť a vytvára účinnú antikoróznú ochranu. Pred použitím sa obsah rozmieša a zmieša s tužidlom EPOLEX TUŽIDLO S7300. Pri nanášaní v hrubých vrstvách netečie.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou.

Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1m².

RIEDIDLO: BALTECH S6300

TUŽIDLO: EPOLEX TUŽIDLO S7300

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím sa obsah rozmieša, zmieša s tužidlom v pomere BARVA ZÁKLADNÍ EPOLEX S2300 100 hmotnostných dielov ku 17 hmotnostným dielom EPOLEX TUŽIDLO S7300, dôkladne premieša a nariedi podľa potreby.

Náter kovu: 1 náter farbou EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300, ďalší náter po 24 hodinách schnutia pri 20 °C, schnutie a tvrdnutie náteru môžete urýchliť prisúšaním pri teplote 60-100 °C po dobu 60-30 min.

Interiér: 1-2 nátery epoxidovým dvojzložkovým emailom EPOLEX BARVA VRCHNÍ S2321

Exteriér: 1-2 nátery polyuretanovým dvojzložkovým lesklým emailom TELPUR T300.

EAN:	8591235060140
Obj. číslo:	251117
Riedenie farby:	Rozpoušťačom
Barva náteru:	Šedá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost:	1,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-zaklad-profi-s2300