Detail produktu

EPOLEX BARVA VRCHNÍ S2321

Farba je určená k vrchným lesklým náterom dreva, kovu, niektorých plastov apod. Pred použitím sa obsah rozmieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premieša a doriedi podľa potreby. Preschnutý náter odoláva vlhkosti, rôznym chemikáliam (hlavne alkáliám) olejom, pohonnýmhmotám a radu rozpúšťadiel. Odoláva teplotám do 120 °C. Vplyvom poveternostných účinkov má náter sklon ku kriedovateniu a strate lesku. Náter sa môže brúsiť a leštiť pastou, polišom. EPOLEX BARVA VRCHNÍ S2321 bola schválená pre nátery povrchov potravinárskych zariadení, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Náterový postup:
Náter kovu: 1. 1x farba epoxidová dvojzložková EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300. 2. 1-2x email epoxidový dvojzložkový EPOLEX BARVA VRCHNÍ S2321. Druhý náter je možné nanášať najskôr po 24 hodinách. Zasychanie je možné urýchliť prisúšaním pri teplote 60-100 °C po dobu 60-30 minút.
Riedidlo: BALTECH S6300
Tužidlo: EPOLEX TUŽIDLO S7300
Hmotnostný pomer tuženie: EPOLEX BARVA VRCHNÍ S2321 - 100 hmotn. dielov : EPOLEX TUŽIDLO S7300 - 33 hmotn. dielov.
Objemový pomer tuženie: EPOLEX BARVA VRCHNÍS2321 - 70 obj. dielov : EPOLEX TUŽIDLO S7300 - 30 obj. dielov.
Výdatnosť: 11 - 15 m²/ kg natúženej zmesi na jednu vrstvu

EAN:	8591235063134
Obj. číslo:	253501
Riedenie farby:	Rozpouštědlem
Stupeň lesku:	Lesk
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-email-profi-s2321