



Detail produktu

EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300, bez tužidla, 2,5 kg

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU

Lak je určený na zhotovenie vysoko lesklých, tvrdých, transparentných náterov dreva, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických látok a na napúšťanie nasiakavých podkladov (napr. betón, murivo). Lak má vynikajúcu tvrdosť a vysoký lesk, výbornú chemickú odolnosť voči skupine rozpúšťadiel, olejov, alkálií a pohonným hmotám. Odoláva pôsobeniu vody a vlhkosti a teplotám až do 120 °C. Lak nie je vhodný pre použitie v exteriéri. Lak bol schválený pre nátery povrchov potravinárskych zariadení, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva záleží konečný vzhľad náteru aj jeho životnosť. Povrch dreva najprv napuňte epoxidovým lakom, ktorý zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brusným papierom a potom naneste finálne vrstvy epoxidového laku. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťô a prachu, mechanicky očistený.

RIEDIDLO: BALTECH S6300

TUŽIDLO: EPOLEX TUŽIDLO S7300

Pomer tuženie: 100 hmotnostných dielov EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300 : 40 hmotnostných dielov EPOLEX TUŽIDLO S7300.

Pomer tuženie: 100 objemových dielov EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300 : 40 objemových dielov EPOLEX TUŽIDLO S7300.

Natúženú zmes je nutné spracovať do 8 hodín.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP

Lak natúžime v predpísanom pomere a dôkladne premiešame. Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním na vopred pripravený podklad.

Transparentný náter dreva: 1 náter lakom EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300 zriedeným na výtokovú dobu z pohárika na 15-25 s, schnutie 24 hodín pri izbovej teplote, zľahka prebrúsiť brusným papierom š. 280-320 a odstrániť prach.

1 náter lakom EPOLEX LAK UNIVERZÁLNÍ S1300, schnutie a tvrdnutie náteru môžete urýchliť dosúšaním pri zvýšenej teplote (60 °C – 60 minút, 80 °C – 45 minút, 100 °C – 30 minút). Náter je možné brúsiť a leštiť brúsnou pastou a leštidlom.

Teoretická výdatnosť: 11-13 m²/1 kg na jednu vrstvu

EAN:	8591235060164
Obj. číslo:	258163
Riedenie farby:	Rozpouštedlem
Atest na detské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	3,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-lak-na-drevo-s1300