



Detail produktu

EPOLEX NA PODLAHY S2380

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Farba je určená k náterom silne zaťažovaných betónových povrchov a ďalších minerálnych nasiakavých podkladov (murivo, drevotrieska). Je vhodná pre nátery betónových podláh hlavne v garážach, výrobných halách, skladoch, na zakrytých terasách. Je možné ju použiť aj ako liatu podlahovinu. Výsledný povrch natretý farbou EPOLEX BARVA NA PODLAHY S2380 je odolný voči pôsobeniu skupiny chemických látok, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Farba neobsahuje rozpúšťadlá a pri tvrdnutí nemení svoj objem. Náter nie je odolný voči poveternostným vplyvom. Pri vystavení poveternostným vplyvom dochádza k predčasnému skriedovateniu povrchov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Betónový podklad musí byť nasiakavý a vyzretý min. 28 dní, musí byť suchý a zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, zvyškami asfaltov a ropných produktov. Prach je ideálne vysávať výkonným vysávačom. V prípade čistenia striekaním vodou je nutné nechať podklad dôkladne vyschnúť. V prípade, že podklad obsahuje väčšie nerovnosti, sa odporúča prebrúsenie. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 5 %.

RIEDIDLO: BALTECH S6300, TUŽIDLO EPOLEX S7380

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Penetračný náter: Farba sa v celom objeme dôkladne rozmieša, zmieša sa s tužidlom v pomere S2380 100 hmotnostných dielov ku 25 hmotnostným dielom S7380 a znova sa dôkladne rozmieša. Pri stálom miešaní sa pridá riedidlo BALTECH S6300 v pomere 2:1 (2 diely natúženej zmesi k 1 dielu riedidla). V prípade, keď nasiakavosť podkladu je extrémne vysoká, je nutné povrch opakovane natrieť penetračným náterom, pokiaľ nezískame nepórovitý povrch. Opakovanú penetráciu je možné vykonať po 2 hodinách schnutia (23 °C). Vrchný náter: Farba sa premieša v celom objeme, zmieša sa s tužidlom S 7380 a znova sa dôkladne premieša v celom objeme. Farba sa neriedi. Najčastejšie sa farba naleje na napenetrovaný podklad, rozotrie sa stierkou alebo sa rozvalčekuje valčekom s krátkym vlasom a odvzdušní sa odvzdušňovacím valčekom. Protišmykovú úpravu dosiahneme pridaním kremičitého piesku do finálnej vrstvy. Pri nanášaní hrubších vrstiev odporúčame už pred natúžením do farby pridať až 60 % kremičitého piesku na množstvo farby pri veľkosti častíc 0,2-0,8 mm.

EAN:	8591235060799
Obj. číslo:	359188
Riedenie farby:	Rozpouštedlem
Barva nátěru:	Šedá
Stupeň lesku:	Lesk
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	4,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-na-podlahy-s2380