



Detail produktu

Uniflex sadra biela, modelárska, 3 kg

MODELÁRSKA SADRA je rýchlo tuhnúca sadra určená pre modelárske a elektroinštalačné práce. Je vhodná na vyrovnanie drobných nerovností stien (omietok, muriva, panelov, sadrokartónu a pod.) pred maľovaním v interiéri. Možno ju použiť na dočasné fixácie káblov, potrubia, el. zásuviek, hmoždiniek, usadenie profilov. Sadru je možné použiť aj pre menej náročné modelárske práce a liatie dekoratívnej keramiky.

Nie je vhodná na vonkajšie práce, na škárovanie keramických obkladov či sadrokartónu, na podlahy a trvalo vlhké plochy, sklo, drevo, plasty, kovy a ako podkladová vrstva pod obklad či silikátové náterové hmoty.

Pracovný postup modelárskej sadry

Podklad musí byť pevný a súdržný, zbavený nečistôt a mastnôt. Miesto aplikácie očistite a navlhčite vodou štetcom alebo rozprašovačom. Do sadrovacej misky si odmeriame 0,25 l čistej vody a pomaly vsypeme 0,5 kg sadry. Po cca 1 min. odležaní a nasiaknutí, sadru pomocou špachtle rozmiešame do hladkej hmoty bez hrudiek. Konzistencia by mala zodpovedať hustej kaši. Od tohto momentu je čas na spracovanie sadry cca. 8 min. K úplnému vytvrdeniu dochádza v závislosti na teplote približne za 10-12 min. Pri spracovaní používajte čisté nádoby a náradie. Sadru spracovávajú len pri teplote okolia a podkladu vyššej ako 5 °C.

Kotvené materiály (hmoždinky a pod.) nezaťažujte minimálne 12 hodín.

Fyzikálne a mechanické vlastnosti sadry:

Farba biela

Prekladané hodnoty technických dát sú priemerné (skutočné vlastnosti môžu vykazovať isté odchýlky)

Sypná hmotnosť 900 ± 200 kg/m³

Začiatok tuhnutia > 8 minút

Koniec tuhnutia < 12 minút

Zrornosť, R=0,2 mm < 5 %

Zmiešaný pomer s vodou na 1 kg sadry / 0,5 l vody

Zmeny pomeru sadry a vody sa prejavujú na vlastnostiach spracovávanej sadry, najmä dobe tuhnutia a výslednej pevnosti

Skladovateľnosť:

Pri skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch v suchom prostredí pri teplote 5-30 °C, je doba skladovateľnosti 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností a zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním sa musia otvorené alebo porušené obaly náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a dodržiavajte základné hygienické pravidlá. Pri zásahu očí ich dôkladne vyplachujte prúdom vody 10-15 minút. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite minimálne 0,5 l vody.

Likvidácia odpadov a obalov:

Nevyužitý výrobok alebo zvyšky stvrdnutej sadry likvidujte spolu s komunálnym odpadom.

O výrobcovi:

FARBY A LAKY HOSTIVAR a. s. tradičný český výrobca náterových hmôt od roku 1893. Roku 1882 si otvoril český podnikateľ F. J. Materna v Prahe obchod s farbami, materiálom a plodinami. Jeho firma sa tak stala vôbec prvou českou firmou obchodujúcou v tomto odvetví.

EAN:	8591235056426
Obj. číslo:	440518
Riedenie farby:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	3,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/uniflex-sadra-biela-modelarska-3-kg