



Detail produktu

Uniflex sadra šedá, stavebná, 20 kg

STAVEBNÁ SADRA je univerzálna rýchlo tuhnúca sadra určená pre stavebné, vodoinštalačné, elektroinštalačné a kúrenárske práce. Je vhodná na opravy, vyrovnanie a vysprávky nerovností stien a stropov pred maľovaním (omietok, muriva, panelov, sadrokartónu a pod.) ak rýchlym fixáciám káblov, potrubia, el. zásuviek, hmoždiniek, usadenie profilov pri rekonštrukciách v interiéri aj exteriéri.

Pracovný postup sadry:

Podklad musí byť pevný a súdržný, zbavený nečistôt a mastnôt. Miesto aplikácie očistite a navlhčite vodou štetcom alebo rozprašovačom. Do sadrovacej misy si odmeriame 0,25 l čistej vody a pomaly vsypeme 0,5 kg sadry. Po cca 1 min. odležaní a nasiaknutí, sadru pomocou špachtle rozmiešame do hladkej hmoty bez hrudiek. Konzistencia by mala zodpovedať hustej kaši. Od tohto momentu je čas na spracovanie sadry cca. 6 min. K úplnému vytvrdeniu dochádza v závislosti od teploty približne za 11–13 min. Pri spracovaní používajte čisté nádoby a náradie. Sadru spracovávajte len pri teplote okolia a podkladu vyššej ako 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky a pod.) nezaťažujte minimálne 12 hodín.

Fyzikálne a mechanické vlastnosti sadry:

Farba: šedá.

Prekladané hodnoty technických dát sú priemerné (skutočné vlastnosti môžu vykazovať isté odchýlky).

Sypná hmotnosť 900 ± 200 kg/m³.

Začiatok tuhnutia > 6 minút.

Koniec tuhnutia < 11 minút.

Zrnitosť, R=0,2mm < 5%.

Zmiešaný pomer s vodou na 1 kg sadry / 0,5 l vody.

Zmeny pomeru sadry a vody sa prejaví na vlastnostiach spracovávanej sadry, najmä dobe tuhnutia a výslednej pevnosti.

Skladovateľnosť:

Pri skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch v suchom prostredí pri teplote 5–30 °C, je doba skladovateľnosti 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností a zníženie reaktívnosti s vodou. Na ochranu produktu počas alebo pred jeho spracovaním sa musia otvorené alebo porušené obaly náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a dodržiavajte základné hygienické pravidlá. Pri zásahu očí dôkladne vyplachujte prúdom vody 10–15 minút. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite minimálne 0,5 l vody.

Likvidácia odpadov a obalov:

Nevyužitý výrobok alebo zvyšky stvrdnutej sadry likvidujte spolu s komunálnym odpadom.

O výrobcovi:

FARBY A LAKY HOSTIVAR a. s. tradičný český výrobca náterových hmôt od roku 1893. Roku 1882 si otvoril český podnikateľ F. J. Materna v Prahe obchod s farbami, materiálnym tovarom a plodinami. Jeho firma sa tak stala vôbec prvou českou firmou obchodujúcou v tomto odvetví.

EAN:	8591235056525
Obj. číslo:	440729
Riedenie farby:	Vodou
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	20,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/uniflex-sadra-seda-stavebna-20-kg