



Detail produktu

Uniflex šamotová výmazová hmota, 5 kg

Šamotová výmazová hmota na použitie pri stavbách, opravách, škárovaní krbov a ich kachlí, vlepowaní ľahčených ohňovzdorných dosiek, rohoží a šamotových plátov a prvkov na keramický a kovový podklad. Možno ju použiť ako na drobné opravy, tak aj na samotnú stavbu nového krbu pri dodržaní správneho pomeru miešania a dodržaní maximálnej vrstvy malty v jednotlivých vrstvách do 5 mm.

Príprava výmazovej lepiacej a stavebnej malty:

Podľa rozsahu opravy, stavby rozhodneme, aké množstvo šamotovej malty si pripravíme naraz. Na celé balenie si treba pripraviť roztok vody a vodného skla (celkom 1 l) v pomere 1:1, tj 0,5 l vodného skla a 0,5 l vody. Obsah vrečka (5 kg) vysypeme do nádoby a zalejeme pripraveným roztokom, dobre premiešame a necháme cca. 3 min. odležať. Následne zľahka premiešame a malta je pripravená na použitie. Odporúčame pripraviť si iba také množstvo, ktoré spracujeme do 2 hodín. V prípade prerušenia práce, ľahko uhladíme hmotu v nádobe a zalejeme 1 mm vody. Zabránilme tak vysychaniu a je možné následne odliatím vody v práci pokračovať.

Stavby a opravy ohnísk:

Pri stavbách nových krbov dodržíme predovšetkým maximálnu vrstvu malty do 5 mm. Šamotové tehly, prvky pred samotnou stavbou ľahko navlhčíme! Pri škárovaní a opravách poškodenej výmurovky postupujeme nasledovne: Opravované miesta sa navlhčia vodou, následne sa zaplnia pripravenou maltou a na povrchu sa uhladia. Opravené ohnisko sa nechá podľa veľkosti a rozsahu opravy zaschnúť 12–24 hod. Potom sa dosuší pri miernom kúrení (2–6 hodín) až opravené miesta dokonale zatvrdnú.

Lepenie na kovový podklad:

Podklad zbavíme všetkých mastných nečistôt a predovšetkým hrdze. Odporúčame použiť odhrdzovač Profi (rada výrobku Kittfort). Podklad odporúčame pred lepením natrieť redšou maltou. Vrstvu necháme zaschnúť a následne vykonávame lepenie. Maltu možno použiť aj na ochranu a vyspravenie vnútorných výmuroviek a pecí a kovových častí vystavených vysokej teplote. Maltu je možné použiť do všetkých miest, kde teplota nepresiahne 1400 °C.

Bezpečnostné pokyny:

Pri práci používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Dodržujte základné hygienické pravidlá! Po práci umyte ruky, príp. zasiahnutú pokožku, vodou a mydlom a ošetrte vhodným reparačným krémom. Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči tečúcou vodou, pri náhodnom požití vypláchnite ústa, vypite 0,5 l vody a vyhľadajte lekára. Vo vážnejších prípadoch vždy vyhľadajte lekársku pomoc.

Technické údaje:

obsah Al₂O₃ 38 – 40 %, SiO₂ 50 – 55 %, TiO₂ 1,8 – 2,8 %.

Riedidlo:

voda/vodné sklo 1:1

Umývanie pomôcok:

voda

Skladovanie:

V suchom prostredí pri teplotách 5–25 °C v uzavretých neporušených obaloch. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu plnenia, ktoré je uvedené na obale.

EAN: 8591235074253
Obj. číslo: 442110
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Uniflex
Hmotnost: 5,1 kg
Url produktu: <https://www.bal.sk/uniflex-samotova-vymazova-hmota-5-kg>