



Detail produktu

DENAS Ostafix N lepidlo pre všetky druhy podkladov, 1,2 kg

DENAS OSTAFIX N je tenkovrstvé univerzálne lepidlo s vysokou prídržnosťou, určené na lepenie keramických obkladov, dlaždíc, podhládov, obkladových dosiek a líšt z penového polystyrénu a polyuretánu, dreva, zrkadiel, skla, PVC, gumových podlahovín, sadrových odliatkov. Podmienkou pevného spoja je, aby jedna z lepených plôch bola súdržný savý materiál, akými sú betón, omietka, pórobetón a najmä doskové konštrukčné materiály ako vláknocementové a cementotrieskové dosky, sadrokartón, drevotrieskové dosky, ale aj umakartové dosky napr. prefabrikované materiály. OSTAFIX N možno tiež použiť na zatmelenie škár a trhlín v podklade pred maľovaním.

Vlastnosti montážneho lepidla DENAS:

univerzálna

na lepenie na savé aj nesavé podklady

s vysokou prídržnosťou

vhodné lepenie keramických obkladov a dlaždíc

možno tiež použiť na zatmelenie škár a trhlín v podklade pred maľovaním

biela farba

Zloženie (všeobecné):

Lepidlo na báze vodnej akrylátovej disperzie, obsahujúce spojivá na báze vodnej akrylátovej disperzie, jemné plnivá, pigmenty, dispergačné prostriedky a modifikačné prísady

Pracovný postup montážneho lepidla DENAS:

Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený nečistôt aj mastnoty. Savé podklady sa napustia penetračným prípravkom DENAS HLBKOVÁ PENETRÁCIA. Pred lepením na staršie omietky je nutné odstrániť vrstvy maliarskych náterov, potom dôkladne odprášiť a zpenetrovať. Pevné a nesavé podklady treba len dokonale očistiť, odmastiť. Povrch už nie je potrebné penetrovať.

OSTAFIX N sa na podklad nanáša zubovou stierkou s výškou zubov 3-7 mm. Výška zubov sa určí podľa rovinnosti podkladu a formátu obkladového materiálu tak, že po priložení obkladu do vrstvy lepidla a jeho následného odtrhnutia musí byť zreteľný odtlačok lepidla na celej rubovej strane lepeného materiálu. Lepidlo sa nanáša v takej ploche, ktorú je možné osadiť obkladovým materiálom do 10 minút. Obklad sa priloží do vrstvy lepidla a tlakom alebo poklepom sa osadí do požadovanej polohy. Keramické obkladačky sa pred lepením nezmáčajú vodou! V prípade lepenia polystyrénových podhládov a obkladov nie je nutné vykonávať celoplošné lepenie, lepidlo sa obvykle nanáša bodovo alebo v pásoch na okrajoch av strede obkladových dosiek. Teplota pri lepení a schnutí lepidla nesmie klesnúť pod 15 °C.

Spotreba: 0,3-1,5 kg/m² podľa typu a kvality podkladu a lepeného materiálu.

Údaje o nebezpečnosti montážneho lepidla DENAS:

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnosť a hygiena:

Dodržiujte zásady osobnej hygieny. Pri postriekaní pokožky umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Pri požití vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Likvidácia odpadov:

Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi. Výrobok si uchováva užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedeného na viečku/veku.

Hustota:

Hustota: 1,5 - 1,8 g/cm³; VOC: 0,0026 kg/kg; TOC: 0,0014 kg/kg; ONL: 70 - 80 % obj.; Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie 0,0026 kg/kg.

EAN:	8595087130013
Obj. číslo:	500545
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	1,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/denas-ostafix-disperzni-lepidlo-pro-lepeni-polystyrenu-a-keramickych-obkladu-1-2-kg