



Detail produktu

EPOLEX 1200 súprava epoxidovej živice, 100 g

EPOXY SÚPRAVA k drobným opravám a lepeniu kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5 % tvrdidla P 11. Ak sa kompozícia na vytvrdnutie opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou. Následne sú tmelené miesta pretierateľné bežnými náterovými hmotami. Zloženie a charakteristika výrobku: Epoxidová živica

Použitie:

EPOLEX Epoxy súprava je určená na lepenie a opravu výrobku z týchto materiálov: kovu, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu, porcelánu a pod. Ak sa kompozícia po vytvrdnutí opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou, nie je však vhodná na priamy styk s potravinami obsahujúcimi viac ako 5 % organických kyselín (octová, mliečna) a potravinami s obsahom etylalkoholu vyšším ako 20 %. Pred aplikáciou nesmie byť kompozícia zriedená prídavkom akéhokoľvek riedidla alebo rozpúšťadla.

Návod na použitie:

Živica sa dokonale zmieša s tvrdidlom v hmotnostnom pomere: 100 hm. dielu Živica 1200 : 6,5 hm. dielu tvrdidla. Zmes sa nanáša na suchý, čistý, odmastený a prípadne obrúsený povrch. Dodržujte miešací pomer a nepripravujte väčšie množstvo zmesi, než stačí spracovať do 30 min. pri teplote 15-20 °C. Pripravenú živicu naneste na lepené plochy a následne prilejte k sebe tak, aby po celej dĺžke dobre priliehali a spoj fixujte (tlakom asi 0,02 MPa).

Optimálna hrúbka vrstvy:

Ca. 0,1 mm

Vytvrdzovanie:

Vytvrdzuje sa pri normálnej alebo zvýšenej teplote do 60 °C. Vytvrdnutie živice prebehne do 48 hod.

Riedidlo na umývanie náradia:

Acetón, toluén

EAN:	8591235074925
Obj. číslo:	502730
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	0,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-1200-souprava-epoxidove-pryskyrice-100-g