



Detail produktu

HOSTAGRUND 3v1 PRIM báze S2177

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťô, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou.

Na čerstvo pozinkované plechy pred náterom naneste zmes pripravenú z 10 l vody, 0,5 l čpavkovej vody (25 %nej) a cca 50 ml zmáčadla (saponát). Tento roztok sa aplikuje na upravovaný plech a po cca 10 min pôsobení sa rozotiera, napr. handrou z umelého rúna na násade, až do vytvorenia kovovo šedej peny. Nasleduje dokonalý oplach čistou vodou. Farba sa nanáša po dokonalom uschnutí plechu.

Nasiakavé podklady najprv napušte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu.

Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1m².

RIEDIDLO: BALTECH S6006

Teoretická výdatnosť: 10-13 m²/1 liter na jednu vrstvu

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím sa farba dôkladne zamieša. Podľa potreby zriedte riedidlom BALTECH S6006. Aplikuje sa v 2-3 vrstvách podľa predpokladanej náročnosti. Interval pre nanášanie jednotlivých vrstiev je minimálne 8 hodín. Odporúčaná hrúbka 1 vrstvy je 30-40 µm.

Tónovanie

Barevné odstíny se pripravujú mícháním v systéme TELURMIX.

EAN:

Obj. číslo: BS0052

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Hostagrund

Url produktu: <https://www.bal.sk/hostagrund-3v1-prim-baze-s2177-145030>