



Detail produktu

S2350 epoxysterová základná priemyselná farba na kov

Farba je určená pre vnútorné aj vonkajšie prostredie, na zhotovenie základných náterov kovových, oceľových a liatinových predmetov. Ako vrchné nátery je možné použiť náterové hmoty epoxysterové, epoxidové dvojzložkové, syntetické na vzduchu schnúce aj vypaľovacie (max. 160 °C), olejové aj nitrocelulózové.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najskôr sa musí povrch odmastiť pomocou vhodného čistiaceho prostriedku (napr. BALTECH Technický benzín P6402, BALTECH Aceton P6401 alebo kde je to možné teplou tlakovou vodou s obsahom saponátu). Na prípadné odstránenie zvyškov rôznych solí je nutné povrch následne opláchnuť čistou vodou. Hrubé a dobre priľnavé nečistoty je nutné odstrániť ručne alebo mechanicky (brúsením, škrabaním). Prípadnú hrdzu je možné odstrániť aj ručne alebo mechanicky (kovové kefy, brúsne kotúče) alebo pomocou odhrdzovačov. V prípade použitia chemických odhrdzovačov je nutný následný oplach čistou vodou. Skôr natreté povrchy je nutné očistiť, odmastiť a zbaviť starých nepríľnavých náterov.

RIEDENIE: riedidlo BALTECH S6003

PRACOVNÝ POSTUP:

Náter kovu: Nanáša sa štetcom, valčekom, striekaním alebo máčaním na vopred pripravený podklad. 1. 1-2x farba základná S2350 – (interval nanášania do 4 h/23 °C alebo až po 7 dňoch) 2. 1-2x email S2351 – obvykle sa nanáša v 1 vrstve (jednotlivé vrstvy je možné nanášať do 4 h/23 °C) alebo email INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 (interval nanášania 24 h/23 °C).

Teoretická výdatnosť: 8-10 m²/1 kg na jednu vrstvu

EAN:

Obj. číslo: BS0075

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAR

Url produktu: <https://www.bal.sk/barva-epoxysterova-zakladni-s-2350>