



Detail produktu

S2357 epoxysterová zinková farba

Ako základný náter oceľových predmetov, na ktoré sú kladené vysoké požiadavky z hľadiska protikorózneho ochrany. Suchý náter elektrochemicky chráni oceľ. V hrúbke max. 25 µm sa dá zvärať elektricky aj bodovo.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pre korózne prostredie C3 a C4 musí byť povrch ocele očistený otryskaním na stupeň Sa 2 ½ podľa STN EN ISO 8501-1 (zvary a hrany musia byť upravené podľa STN EN ISO 8501-3). Interval medzi otryskaním a náterom má byť čo najkratší, max. 4 h v exteriéri, 8 h pri dielenskom prevedení. Pokiaľ boli na skôr otryskaný podklad prevedené tzv. dielenské nátery, musia byť pred náterom opäť odstránené otryskaním. Rovnako tak musí byť postupované pri vzniku „bleskovej korózie“, pre jej odstránenie sa musí tryskať.

RIEDENIE: riedidlo BALTECH S6003

Teoretická výdatnosť: 4 - 5 m²/kg na jednu vrstvu

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím je nutné dokonale premiešať elektrickým alebo pneumatickým miešadlom. Nanáša sa na vopred pripravený podklad.

Náter oceľovej konštrukcie: 1 až 2x farba epoxysterová zinková S2357. Druhý náter sa nanáša po 2 až 3 hodinách zasychania pri 20 °C. Optimálna hrúbka vrstvy náteru je asi 25 až 30 µm. 2 až 3x email vrchný syntetický INDUSTROL UNIVERZÁL S2013. Vrchný email sa na základný náter nanáša po 8 až 24 hodinách pri 20 °C. Pre vrchné nátery je možné ďalej použiť všetky bežné druhy náterových hmôt syntetických na vzduchu schnúcich (S2071, S2075, U2129) alebo epoxysterových (S2351). Náter zinkovej farby s hrúbkou 25 až 30 µm chráni jemne otryskané predmety za normálnych poveternostných podmienok po dobu 6 mesiacov. Pred nanosením ďalšieho náteru po dlhšej dobe skladovania natieraného predmetu je nutné očistiť povrch od nečistôt (prach, mastnota a pod.), a to najlepšie umytím vodou a použitím kefy. Ďalšie nátery sa nanášajú až po dokonalom vysušení. Náter farbou S2357 do hrúbky 25 µm sa dá zvärať elektricky aj bodovo. Pevnosť zvaru závisí od podkladového materiálu a hrúbky náteru.

EAN:

Obj. číslo:

BS0076

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Url produktu:

<https://www.bal.sk/s2357-epoxysterova-zinkova-barva>