



Detail produktu

ISOBAL S1942

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Na impregnovanie vinutia so sklom opletených vodičov a lakovaných drôtov elektrických motorov, transformátorov a iných strojov a zariadení pracujúcich v tepelnej triede F (155 °C). Lak sa môže použiť aj pre povrchové lakovanie dynamoplechov a iných súčiastok, pri ktorých sa vyžaduje izolačná schopnosť, odolnosť voči korózii a odolnosť voči tepelno-oxidačnej degradácii. Lak ISOBAL S1942 nenapadá vodiče lakované polyamidovými, polyvinylformalovými, tereftalovými, polyesterimidovými a polyuretanovými náterovými látkami.

RIEDIDLO: BALTECH S6003

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred impregnovaním sa lak ISOBAL S1942 upraví predpísaným riedidlom na výtokovú dobu 25-35 s (4 mm/23 °C)

Doporučená technológia:

1 hodina ponorenia pri normálnej teplote

1 hodina odkvapkávania

3 hodiny vyprchávania (odstránenia) rozpúšťadiel

16 hodín tvrdnutia pri 125°C

Pri impregnovaní vinutia je najrozšírenejšie dvojnásobné vákuovtlakové impregnovanie. Po odparení rozpúšťadiel lak tvrdne pri teplote 125 °C.

EAN:

Obj. číslo: BS0202

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: ISOBAL

Url produktu: <https://www.bal.sk/remal-profi-bila-baze-pro-tonovani-143454>