Detail produktu

FORMEX NA POZINK S2003

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená na základné nátery farebných kovov a železa. Je vhodná aj na nátery ocele pod nitrocelulózové a syntetické na vzduchu schnúce emaily. Vyznačuje sa rýchlym schnutím. Podľa zvoleného náterového systému je vhodná pre interiér aj exteriér. Výrobok je vhodné použiť aj ako základný náter pre radiátory teplovodného kúrenia.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou. Nasiakavé podklady najprv napusťte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Pôvodne natrené povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skušobný náter na ploche 1m^2.

RIEDIDLO: BALTECH S6005 (štetec, valček), BALTECH C6000 (striekanie)

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím farbu dôkladne zamiešajte, podľa potreby zriedťe riedidlom.
Náter kovu: 1 náter základnou farbou na kovy FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, zasýcha pri teplote okolo 20 °C (schnutie sa urýchli dosúšaním do 80 °C), na vzduchu zaschnutý náter je možné už za 1 hodinu prestriekať syntetickým alebo nitrocelulózovým emailom, optimálna hrúbka 1 vrstvy je 35-40 µm; 2-3 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, INDUSTROL PROFI U2129 alebo RADBAL STANDARD S2119.

EAN:	
Obj. číslo:	MA1835
Riedenie farby:	Rozpouštědlem
Atest na detské hračky:	Ne
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Formex
Url produktu:	https://www.bal.sk/formex-zaklad-na-pozink-s2003