Detail produktu

SIGNOCRYL T S2856

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Farba je určená na vodorovné dopravné značenie vozoviek a iných plôch s živičným, prípadne betónovým povrchom. Výrobok je zavedený v Katalógu schválených výrobkov pre vodorovnédopravné značenie vydaným Ministerstvom dopravy ČR.
PRÍPRAVA PODKLADU:
Nanáša sa na suchý podklad vopred zbavený hrubých nečistôt a mastnoty.
Riedidlo: BALTECH P6406 TOLUEN
ODPORÚČANÝ POSTUP:
Nanáša sa v jednej vrstve vzduchovým aj tlakovým bezvzduchovým nanášacím zariadením, prípadne inou vhodnou nanášacou technikou s možnosťou použitia maskovacie šablóny. Viskozita farby je upravená pre priamu aplikáciu na stroj. V prípade potreby (podľa aplikácie, typu zariadenia) je možné riedenie prípravkom BALTECH P6406 TOLUEN. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné farbu v zásobníkoch priebežne miešať alebo pred vlastnou aplikáciou znovu dôkladne premiešať. Zasychá na vzduchu fyzikálnym odparením rozpúšťadla min. 7 minút pri teplote vzduchu min. 5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75 %. Hrúbka mokrého náteru je 500 mikrometrov (cca. 680 g/m^2). Hrúbka suchého nástreku je 220 mikrometrov. Pri nanášaní je nutné vykonať posyp balotinou asi 300-350 g/m^2 typ Swarco T 14 G20, pre zaistenie retroreflexie a drsnosti musí byť táto operácia vykonaná, vzhľadom k rýchlemu zasychaniu, bezprostredne. Náter farby je prejazdný vozidlami 30 minút od nanesenia na suchú vozovku pri teplote 1 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 75 %. Nižšia teplota a vysoká vlhkosť vzduchu spomalí schnutie farby. Pri manipulácii sa nesmie do výrobku dostať voda, ktorá výrobok znehodnocuje.

EAN:	
Obj. číslo:	MA1870
Riedenie farby:	Rozpouštědlem
Atest na detské hračky:	Ne
Stupeň lesku:	Mat
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Signocryl
Url produktu:	https://www.bal.sk/signocryl-t-s-2856