



## Detail produktu

# INDUSTROL UNIVERZÁL S2013

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Výrobok je určený k vrchným lesklým náterom kovov, dreva a materiálov ako murivo pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Podklad je vždy potrebné natrieť základnou náterovou látkou. Výrobok má vynikajúce krytie, vysoký lesk, veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Dobre sa rozlieva a spracováva. Vyrába sa v širokej škále odtieňov. Výrobok je možné dlhodobo skladovať, pričom nedochádza k zmene úžitkových vlastností náterovej látky. Výrobok je vhodný pre nátery plotov, dverí, zárubní, parapetov, drobných konštrukcií a predmetov pre priemysel, dreveného nábytku a obloženia, záhradného nábytku, umývateľných a oteru vzdorných náterov stien.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred nanášaním čisté, suché, mechanicky očistené, vlhké max. 12 %, zbavené zvyškov živíc. Betónový alebo murovaný podklad musí byť suchý, súdržný, očistený, dobre vyzretý (obvyčajne 4-6 týždňov) a stavebne izolovaný voči zemnej (spodnej) vlhkosti. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Potom sa natrú základnou antikoróznou látkou. Nasiakavé podklady musia byť napustené vhodným napúšťadlom a natreté základnou farbou.

Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1m<sup>2</sup>.

**RIEDIDLO:** BALTECH S6006, BALTECH S6001 pri nanášaní striekaním

### ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím email dôkladne zamiešajte, podľa potreby nariedte. Email sa natiera na vopred pripravený podklad natretý vhodnou základnou farbou.

Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000 alebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035, PRAGOPRIMER PROFI S2129; tmelenie potrebných miest (napr. BKP RAPID TOS) a ich následné prebrúsenie za mokra brúsnym papierom č. 180-220; 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000 alebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035, PRAGOPRIMER PROFI S2129, prebrúsiť brúsnym papierom č. 280-320; 2-3 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013. Náter dreva: 1x napustiť lazúrou LAZUROL CLASSIC S1023, schnutie 24 hodín; 1-2 nátery PRAGOPRIMER PLUS S2070 alebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060; 2-3 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013. Jednotlivé nátery musia schnúť najmenej 24 hodín (20 °C). Pre zaistenie dlhodobej účinnosti náteru je vhodné email nanášať vo viacerých vrstvách. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je 30 až 35 µm.

EAN:

Obj. číslo: MA1901

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Lesk

Prostredí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Industrol

Url produktu: <https://www.bal.sk/industrol-univerzal-s2013>