



Detail produktu

HOSTAGRUND ZINEX 2v1 S2820

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Farba je určená na jednovrstvové antikorózne ochranné nátery ocele a ľahkých kovov, vrátane pozinkovanej ocele v exteriéroch aj interiéroch. Farbu je možné použiť aj ako základný antikorózný náter pod akrylátové, polyuretanové a epoxidové vrchné farby. Náter má vynikajúcu príľnavosť na rozmanité povrchy (vrátane čerstvého pozinku), výbornú odolnosť voči poveternosti a rýchle schne.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. riedidlo BALTECH C6000, BALTECH ACETON P6401 alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre príľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním, dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou.

Nasiakavé podklady najprv napustíte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu.

Odporúčaná predúprava povrchu čerstvo pozinkovaných plechov pred náterom: pripraví sa zmes 10 l vody, 0,5 l čpavku (25%) a cca 50 ml zmáčadla (saponát). Tento roztok sa aplikuje na upravovaný podklad a po cca 10 min pôsobenia sa rozotiera, napr. handrou z umelého rúna na násade, až do vytvorenia kovovo šedej peny. Nasleduje dokonalý oplach čistou vodou. Farba sa nanáša po dokonalom oschnutí podkladu.

Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1m².

RIEDIDLO: BALTECH S6006

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pri nanášaní štetcom a bezvzduchovým striekaním farbu neriedte, obsah zľahka premiešajte.

Náter (striekanie) farbou urobte tak, aby hrúbka zaschnutého náteru bola minimálne 80 µm (v prípade nutnosti druhej vrstvy počítajte so spomaleným schnutím).

Pri nanášaní striekaním najprv ošetríte problematické miesta (rohy, hrany zvary, povrchové závady) tzv. pásovým náterom štetcom a až po preschnutí tohto náteru sa vykoná striekanie celej plochy (vrátane už natretých problematických miest). Druhá vrstvu je možné aplikovať po 8 hodinách alebo v prípade nanášania striekaním systémom „mokry do mokrého“ po cca 15-30 minútach.

EAN:

Obj. číslo: MA3280

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Polomat

Prostředí: Venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Hostagrund

Url produktu: <https://www.bal.sk/hostagrund-zinex-2v1-s2820>