

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

BAKRYLEX LAK UNIVERZÁL V1302

LAK VODOUŘEDITELNÝ DISPERZNÍ NA DŘEVO

Složení a charakteristika výrobku

Směs vodních disperzí makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek.

Odstíny:

Bezbarvý lak. Vyrábí se ve variantách lesk a mat.

Použití:

Lak se používá k provádění nátěrů tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, překližky apod. v interiéru. Je možno jej použít i jako vrchní lesklý nebo matný nátěr na disperzní barvy. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3 : Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Příprava podkladu:

Povrch pro lakování musí být zbaven nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Prskyřičná místa vymyta ředidlem, povrch se napustí lakem zředěným vodou v poměru 1:1 nebo vhodným penetračním nátěrem. Po zaschnutí (cca 4 hod.) se přebrousí brusným papírem č. 400 - 600.

Příklad nátěrového postupu:

Na připravený povrch se nanesou dvě až tři vrstvy neředěného laku. Při lakování povrchu opatřeném disperzní barvou, se tento lehce přebrousí, zbaví prachu a nanese se jedna až dvě vrstvy laku (penetraci zředěným lakem nebo penetračním nátěrem vypustit). Při stříkání je nutné po 4 hod. schnutí první vrstvy laku povrch přebrousit brusným papírem č. 400 – 600 a nanést další vrstvu. Teplota materiálů a okolí nesmí klesnout pod +10° C.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětce, váleček, stříkání

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek min. 28%
Výtoková doba tryska 4 mm min. 40 sec.

Vydatnost 8-12 m² /kg pro jednu vrstvu.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota (g/cm ³)	VOC (kg/kg)	TOC (kg/kg)	O.N.L. (%obj.)
1,04	0,06-0,07	0,04-0,05	27

Kategorie: A/e

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od **1. 1. 2010 : 130**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **88**

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Tvrdost min. 18 %
Číslo lesku při úhlu 60°: lesk min. 90
mat 30 - 45

Zasychání:

Zasychání proti prachu do 4 hod. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod.

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.