

**Výrobek :****Datum aktualizace: 30.4.2014**

# REMAL FLEK-STOP

## ZÁKLADNÍ ZAKRÝVACÍ NÁTĚR

### Složení a charakteristika výrobku:

Směs pigmentů a plniv dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek.

### Odstíny:

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

### Použití:

Speciální vodouředitelný zakrývací nátěr pro interiéry i exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným (hlavně malířským) nátěrem vystupují na povrch (zejména skvrny od zateklé vody, nikotinu, kouře apod.).

### Příprava podkladu:

Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutno předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL, BARLET nebo SOICRAT, popř. oškrábat a napenetrovat (zejména staré klížené nátěry ve větších vrstvách). Na vyrovnání nerovných ploch použijeme REMAL stěrku, případně lze k drobným opravám prasklin, trhlin a nerovností použít některý z tmelů UNIFLEX ŠTUKOVÝ, UNIFLEX LATEXOVÝ, UNIFLEX AKRYLÁTOVÝ příp. UNIFLEX ŠLEHANÝ podle jejich návodů k použití. K vyplnění spár mezi sádkartony lze použít tmel UNIFLEX SÁDROKARTONÁŘSKÝ. V trhlinách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání REMAL stěrku. Po zaschnutí a přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou

### Příklad nátěrového postupu:

Remal Flek-stop se nanáší v 1 - 2 vrstvách štětcem nebo válečkem. Ředění: max. 10 % vody (ředění snižuje izolační schopnosti nátěru). Doba schnutí mezi nátěry je 2 - 4 hod. (při 20°C), nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Po zaschnutí provést 2 vrchní nátěry některou malířskou barvou značky Remal. Teplota podkladu při aplikaci + 10° C až + 25 °C.

### Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, váleček.

### Parametry nátěrové hmoty:

obsah netěkavých složek v %	min. 55
viskozita mPas	1200 - 1600
pH	7,5 - 8,5
číslo lesku	30 - 48

Orientační vydatnost: až 8 m<sup>2</sup>/1 kg pro jeden nátěr.

### VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: **A/a**

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) : **30 g/l**

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : **14 g/l**

### Ředidlo:

Voda.

### Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

### Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

### Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivou, pitnou vodou.

---

*Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.*

*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.*