

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

UNIFLEX V7508

DISPERZNÍ LEPIDLO NA PVC KRYTINY

Složení a charakteristika výrobku:

Směs vodné disperze makromolekulárních látek, speciální pryskyřice, plniv a aditiv.

Odstíny:

Nažloutlý.

Použití:

K lepení PVC, PVC s textilní podložkou, pryžových a textilních podlahových povlaků na beton, anhydrit, sádku, dřevo, dřevotřískové a dřevotřískové desky. Dále je vhodné k lepení PVC tapet, papíru, potahových textilií, molitanu, pěnového polystyrenu a podobných materiálů na savé podklady.

Příprava podkladu:

Povrch podkladu musí být zbaven prachu, nečistot, mastných skvrn, skvrn od nátěrových hmot a asfaltu. U betonu je povolena maximální vlhkost 4 %, u anhydritu 3% a u dřeva a aglomerovaných dřevěných materiálů do 10%.

Příklad pracovního postupu:

Nanášení lepidla se provádí na podklad jednostranně zubovou stěrkou při teplotě podkladu a prostředí min. 15 °C, zpravidla v šířce podlahového povlaku nebo na celou plochu (podle velikosti, tvaru a možnosti kladení). Po cca 5 až 10 minutách (doba odvětrání) podkládáme krytinu do lepidla a řádně přimáčkneme k podkladu. Otevřená doba lepidla je cca 15-20 minut.

Upozornění:

Doba od nanesení lepidla a počátek pokládání krytiny závisí na okolních klimatických podmínkách. Standardní teplota je +20°C až +23 °C a relativní vlhkost ovzduší 50 – 60 %. Vyšší teplota a nižší rel. vlhkost vzduchu tuto dobu zkracuje, naopak nižší teplota a vyšší vlhkost tuto dobu prodlužuje. Stejně tak mají okolní podmínky vliv na otevřenou dobu – tj. dobu, po kterou je nutno krytinu do nanesené vrstvy lepidla položit. Nezpracovávejte lepidlo při teplotách nižších než +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 75 %.

Doporučené způsoby aplikace:

Zubovou stěrkou:

PVC – A1 nebo A2

koberce – B1 nebo B2

Orientační spotřeba:

300 – 400 g/m² stěrka A1 nebo A2

400 – 600 g/m² stěrka B1 nebo B2

Spotřeba závisí také na kvalitě a savosti podkladu.

Při používání lepidla je nutno se řídit technologickými postupy výrobců podlahovin.

Parametry lepidla:

Viskozita Brookfield	18000 - 30000	mPas
Obsah netěkavých složek	70 – 75	%
pH	7,1 – 8,1	
objemová hmotnost	1,4 – 1,5	g/cm ³
Doba odvětrání	cca 5 – 10	min.
Otevřená doba	cca 15 – 20	min.

Ředidlo:

Neředí se, k omytí pomůcek před zaschnutím lepidla voda.

Vlastnosti lepeného spoje:

Peel Strength (EN 1372) po 10 a 30 min. v N/mm PVC (pevnost v odlupu)	1,06 0,10	EN 1372
Wet Tack po 10 min po 20 min po 30 min po 40 min v N/5cm	0,5 3,0 5 9	
Dynamic shear strength EN 1373 10 min schnutí v N/mm ² (pevnost ve střihu)	0,42	EN 1373
Dimensional stability EN 1841 (rozměrová stabilita) Po 24 hod za lab. pod. podélně/příčně v d%	0,04 0,00	EN 1841
Dimensional stability EN 1841 (rozměrová stabilita) Po 24 hod za lab. pod. + 4 hod 50° C.) v d%	0,09 0,05	EN 1841

Skladovateľnosť:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.